

ROLL-FIX ACRYLIQUE

Impression à base de résine acrylique et glycérophthalique en émulsion



DESTINATION

Fixateur de fonds intérieur / extérieur en phase aqueuse pour les supports traditionnels du bâtiment. Sous-couche d'imprégnation pour anciennes peintures adhérentes, enduits, placo, plâtre, brique, béton.
Utiliser de préférence Fixateur WS sur supports galcés ou farinants.

PROPRIETES

Perméable à la vapeur d'eau. Améliore l'opacité des finitions.
Très grande facilité d'application
Très bonne préparation du fond
Très bon pouvoir pénétrant

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: mat
Masse volumique	: 1.55+/- 0,05 kg/l
Extrait sec	: en poids : 50+/- 2% en volume : 29+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	: < 10 %
Rendement	: 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP 20 mn / Sec 1 h
Recouvrable conseillé	: 24 h
Teintes	: blanc
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs



Fiche Technique
N°121107
Mise à Jour 03/14

ROLL-FIX ACRYLIQUE

Impression à base de résine acrylique et glycérophtalique en émulsion

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Éliminez les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Le produit est destiné à être appliqué selon notre système d'application et dans les conditions de mise en œuvre prévues aux DTU 59.1 -59.2-42.1.

Sur les anciennes peintures brillantes, lessivez avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincez à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Application:

Mise en œuvre en 1 couche.

Doit impérativement être recouvert par 1 à 2 couches :

- *en intérieur : finition glycéro ou acrylique
- *en extérieur : peinture de ravalement

CONDITIONNEMENT

2,5 L - 10 L

HYGIÈNE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité