

ROLL-MAT

Peinture mate à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse



DESTINATION

Peintures pour la décoration intérieure de pièces sèches et de supports extérieurs abrités.
Recommandé pour chambres, séjours, entrées, loggias.

Peinture idéale pour l'application sur de grandes surfaces.

PROPRIETES

Très bon pouvoir couvant
Perméable à la vapeur d'eau
Bon pouvoir opacifiant
Bonne résistance à la saponification
Bonne adhérence
Grande facilité d'application
Bonne tenue extérieure

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture onctueuse
Aspect du film	: mat
Masse volumique	: 1.65+/- 0,05 kg/l
Extrait sec	: en poids: 68+/- 2% en volume: 46+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	: < 10 %
Rendement	: 5 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP 15 min / Sec 20 min
Recouvrable	: 4 h
Teintes	: blanc et teintes pastel du nuancier Azurel
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

ROLL-MAT

Peinture mate à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

En extérieur : Effectuer un lavage HP eau froide et une décontamination des fonds avec Antimousse, si nécessaire.

En intérieur :

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

Conditions d'application	: DTU 59.1
Matériel d'application	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Rouleau façade poil 18/20 mm, Airless.
Nettoyage du matériel	: Eau
Diluant	: Eau
Dilution	: Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 5 %), Rouleau façade poil 18/20 mm (0 à 5 %), Airless (0 à 5 %).

Processus d'application:

Support	Impression	Finition
En extérieur (sur supports non peints) : béton, enduit au mortier de liant hydraulique	Fixateur Acrylique ou WS	2 couches de Roll-Mat diluées à 5% maximum
En intérieur : béton, enduit au mortier de liant hydraulique, Plaques de plâtre à épiderme cartonné anciennes peintures adhérentes compatibles	Première couche de Roll-Mat diluée à 5 %	
En intérieur : plâtre	Primer Universel	

CONDITIONNEMENT

2,5 L - 10 L

HYGIÈNE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité