

Enduit de ragréage, 3 à 10 mm

PCI Periplan® R 10

en sols intérieurs, pour travaux neufs

PCI®

Für Bau-Profis



Domaines d'application

- Avant la pose de revêtements en céramique et pierres naturelles, revêtements de sol textiles et élastiques, parquet ou stratifié à coller.
- Sols intérieurs, en travaux neufs :
 - supports béton
 - chapes ciment
- Sols intérieurs, en rénovation :
 - Ancien carrelage avec primaire (hors certification CSTB).



Caractéristiques

- **Autonivelant.**
- **Pompable :** possibilité d'application mécanique permettant un rendement élevé.
- **Prise rapide :** circulaire après 3 heures de séchage.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Master Builders Solutions
France S.A.S.
Z.I. de la petite montagne Sud
10, rue des Cévennes
F-91090 Lisses

08
FR0009/03

PCI Periplan R 10 (FR0009/03)
EN 13813:2002

Matériau pour chape à base de ciment
à l'usage interne dans les bâtiments
EN 13813 CT-C25-F5-AR0,5

Réaction au feu	E
Emission de substances corrosives	CT
Résistance à la compression	C25
Résistance à la flexion	F5
Résistance à l'usure	AR0,5

Données techniques

Matériau

Description	Enduit de ragréage de classe P3 destiné à la préparation de surfaces horizontales avant l'application d'un revêtement de sol souple ou dur. Composition : ciment, sables siliceux, dérivés cellulosiques, résine, ...
Stockage	à l'abri et au sec dans l'emballage d'origine fermé et non endommagé
Durée de conservation	9 mois
Conditionnement	Sac de 25 kg

Application

Consommation	Env. 1,7 kg de poudre par m ² par mm d'épaisseur
Couleur	gris
Épaisseur d'application	3 à 10 mm
Température d'application	+ 5 °C à + 30 °C
Dosage en eau	5,5 à 5,75 L d'eau / sac de 25 kg
Durée du malaxage	3 minutes
Durée pratique d'utilisation	30 minutes
Nettoyage des outils	A l'eau lorsque le mortier est encore frais. Une fois durci le matériel ne peut être nettoyé que mécaniquement.
Ouverture à la marche	Env. 3 heures
Délais de recouvrement	
– Revêtement céramique et moquette	Env. 12 heures
– Revêtement étanche	Env. 24 heures
– Parquet	Env. 72 heures

Information complémentaire : Les temps de durcissement sont mesurés à + 23 °C et 50 % d'humidité relative. Des températures supérieures réduisent ces temps, des températures inférieures les allongent. Les données techniques indiquées sont des résultats statistiques ou des essais ponctuels. Les tolérances sont celles mentionnées dans la norme d'essai. Les consommations sont données à titre indicatif. Elles varient en fonction du support.

Documents de référence

- Marquage CE selon EN 13813 : CT-C25-F5-AR0,5
- Certificat QB du CSTB : P3

Mise en œuvre

Se référer aux conditions de mise en œuvre générales définies dans le Cahier des Prescriptions Techniques :

- Exécution des enduits de préparation de sols intérieurs pour la pose de revêtement de sol.

1 Préparation du support

Le support doit être propre, sec, porteur, exempt de poussière et de toute substance susceptible de compromettre l'adhérence.

Appliquer la bande de désolidarisation périphérique PCI Pécitape Silent.

Choix des primaires

	PCI Gisogrund	PCI Gisogrund 404	PCI Gisogrund Rapid
Supports absorbants à très absorbants	1 : 1 *	1 : 2 **	non dilué
Supports à base de sulfate de calcium (taux d'humidité résiduel < 0,5 %)	non dilué	1 : 1 *	non dilué
Ancien carrelage		non dilué	

L'humidité résiduelle des chapes anhydrites doit être < 0,5 %.

* 1 part de primaire pour 1 part d'eau

** 1 part de primaire pour 2 parts d'eau

2 Préparation du mélange

Verser PCI Periplan R 10 dans un seau contenant le dosage minimum en eau. Malaxer à l'aide d'un mélangeur électrique basse vitesse. Adapter le dosage en eau si nécessaire, en restant dans les tolérances indiquées. Laisser reposer environ 3 minutes puis mélanger à nouveau.

3 Application

Appliquer PCI Periplan R 10 à l'aide d'une lisseuse. Utiliser un rouleau-débulleur pour finir de lisser le produit et d'éliminer l'air emprisonné dans le ragréage (évite la formation de cratères).

4 Pose du revêtement

Après environ 12 heures, du carrelage ou de la moquette peuvent être posés. Il faut prévoir 1 jour de séchage pour les revêtements étanches et pour les parquets.

Précautions d'emploi

- Ne jamais ajouter d'eau ni de poudre à un mortier ayant commencé à faire sa prise.
- Respecter le taux de gâchage. Aucun ajout d'additifs n'est autorisé.
- Plus l'épaisseur de produit appliquée est épaisse, plus le délai de recouvrement est important.
- PCI Periplan R 10 ne peut être laissé nu : il doit toujours être recouvert.
- Ne pas appliquer à l'extérieur.
- Contacter PCI France pour toute information non mentionnée dans la présente Fiche.

Hygiène et sécurité

Les mesures usuelles de manipulation des produits chimiques doivent être prises pour la manipulation de ce produit. Par exemple, ne pas manger, ni fumer ou boire pendant l'application,

et se laver les mains à chaque pause ou arrêt de travail. Porter des vêtements et des équipements de protection appropriés.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Réglementation

L'emballage et les résidus de produits doivent être éliminés selon les prescriptions nationales et locales.

Les résidus sont à éliminer comme le produit.



Master Builders Solutions France S.A.S.
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
Lisses - 91090 Lisses Cedex
Tél. : 01 69 47 50 00, Fax : 01 60 86 06 32
Site Internet : <http://www.pci-france.fr>
Contact : pci-france@pci-group.eu

Fiche technique Nr. 228, Toute nouvelle édition de ce document invalide l'édition précédente.
Edition de septembre 2021; la dernière édition est toujours disponible sur le site Internet www.pci-france.fr

Für Bau Profis - Pour les professionnels de la construction

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.