

# MasterKure 82WB

Produit de cure en phase aqueuse

## Description

Le MasterKure 82WB est un produit de cure non solvanté, ininflammable et non toxique, pour bétons et mortiers.

Le MasterKure 82WB peut être appliqué sur béton fraîchement coulé juste après le lissage et la finition.

## Domaines d'application

Le MasterKure 82WB est utilisé pour protéger bétons et mortiers d'une dessiccation par évaporation :

- BAN (béton autonivelant) ;
- Chape fluide à base de ciment ;
- Autres types de béton ou mortier sensibles à une évaporation rapide, coulés horizontalement et verticalement
  - routes, poutres, dalles, éléments préfabriqués.

## Propriétés

La formulation spécifique du MasterKure 82WB permet une application par pulvérisation sur des bétons/mortiers frais, ce qui est le cas de la cure des bétons/mortiers autonivelants.

Le MasterKure 82WB peut être également utilisé après les finitions traditionnelles : talochage, hélicoptère etc...

Le MasterKure 82WB présente les avantages suivants :

- Forme un film blanc à l'application qui disparaît progressivement permettant le contrôle de l'uniformité d'application ;
- Protège efficacement les surfaces du béton ou mortier en évitant l'évaporation de l'eau nécessaire à l'hydratation ;
- Réduit le retrait, donc l'apparition de fissure ;
- Protège la surface du béton/mortier frais contre le soleil et les courants d'air ;
- Optimise la qualité de l'hydratation jusqu'en surface : augmente les résistances du béton en surface ;
- Sans solvant, non toxique ;
- Facile à appliquer ;
- Odeur peu marquée à la pulvérisation.

## Mode d'emploi

Appliquer le MasterKure 82WB par pulvérisation régulière à la surface du béton. La température pendant l'application doit être  $> + 5^{\circ}\text{C}$ .

Pouvoir couvrant : 3 à 7 m<sup>2</sup>/L, soit 150 à 300 g/m<sup>2</sup>, en fonction du type de pulvérisateur et de l'état de surface du béton ou mortier.

## Nettoyage

Nettoyer les outils de pulvérisation à l'eau immédiatement après leur utilisation. Prendre soin des buses et des parties mobiles des pulvérisateurs.

## Conditionnement

Le MasterKure 82WB est conditionné en bidon de 10 L et fût de 210 L.

## Stockage

Le MasterKure 82WB doit être stocké à l'abri du gel et à une température comprise entre  $+ 5^{\circ}\text{C}$  et  $+ 35^{\circ}\text{C}$ .

En cas de stockage prolongé, mélanger le produit avant application.

## Durée de vie

Le MasterKure 82WB a une durée de vie de 12 mois, à compter de la date de fabrication.



# MasterKure 82WB

Produit de cure en phase aqueuse

## Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Blanche
Masse volumique à 20°C	0,98 g/cm <sup>3</sup> + 0,02
Solubilité	Dans l'eau
pH	9,5 ± 1,5
Taux de cendres	< 0,1 %
Extrait sec	18 % ± 1,8

# MasterKure 82WB

Produit de cure en phase aqueuse

## Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

### Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>