

Enduit PRÉGYWAB PE

Enduit Joints séchage Prêt à l'emploi (PE). Idéal pour tous les locaux très humides EB+C & EC : Douches collectives, Douche à l'italienne avec jets hydromassants, Centres aquatiques, balnéothérapie, piscines (hormis parois du bassin), ... **NOUVEAU** : Propriété antibactérienne et antimoisissure certifiée Sanitized®.



AVANTAGES

- Traitement des joints entre plaques de plâtre PrégyWab et Créason Wab à bords amincis
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur dans les locaux très humides EB+c & EC
- Plafond extérieur abrité
- Application manuelle

APPLICATION

Enduit Prêt à l'Emploi pour traitement des joints entre plaques de plâtres PRÉGYWAB

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Rapport de mélange	Non significatif
Temps de stockage	9months
Type d'application	Mécanique,Manuel
Type de mélange	Mécanique
Temps d'emploi	9 mois
Couleur	Blanc

PRODUITS

	Code SAP	Poids
End. PREGYWAB PE seau 5KGx50-HR-4E	275437	5kg
End. PREGYWAB PE seau 25KGx33-HR-4E	159772	25kg

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.